

Technisches Datenblatt – EPDM-Profil 001156 ATK 102 Minor

Qualität	:	LCP 5160 J
Chem. Basis	:	EPDM
Farbe	:	schwarz

Werkstoffeigenschaft	Norm	Einheit	Typischer Wert
Härte	DIN 53519 T1	IRHD	62
Zugfestigkeit	DIN 53504	MPa	8
Reißdehnung	DIN 53504	%	300
Druckverformungsrest bei 100°C	DIN 53517	%	11
Druckverformungsrest Bei -25°C	DIN 53517	%	67
Verhalten nach Wärmealterung:	DIN 53508		
a.) Härteänderung	DIN 53519 T1	IRHD	+ 3
b.) Änderung der Zugfestigkeit	DIN 53504	%	- 2
c.) Änderung der Reißdehnung	DIN 53504	%	- 4
Härteänderung der Kältelagerung	DIN 53519 T 1		+ 1
Verhalten nach Ozon- einwirkung	DIN 53509	Rißstufe	0